


PURECoating

Primer Gloss Offline 901

PRIMER BRILLO OFFLINE PARA POSTERIOR APLICACION DE BARNIZ UV

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Un primer para la posterior aplicación de barniz UV.
- Proporciona una adherencia muy alta de la capa UV.
- Previene el amarilleo de la capa UV.
- Buena protección de la tinta antes del recubrimiento UV.
- Recomendado para la aplicación de UV por inundación.



ASG

PURECoating Primer G Offline 901

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad (DIN 4 @ 20°C) 45-55 seg
- Sólidos aprox. 40%
- Brillo (Brillo a 60°) 70%
- Velocidad de secado Media
- Resistencia al roce Bajo
- Deslizamiento Estático=0,6

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- De una a dos caras Dos caras
- Apto para encolar Si
- Estampable Si
- Barnices UV Si
- Peso de la película 3-6 gr/m2
húmedos

DETALLES TÉCNICOS GENERALES

- Formulado para ser adecuado para el envasado de alimentos, cuando se recubre sobre la superficie que no está en contacto con los alimentos de materiales en contacto con alimentos.
- Fabricado de acuerdo con las directrices de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) de la Asociación Europea de Tintas de Impresión (EuPIA).
- Cumple con la Ordenanza Suiza y las directrices de Nestlé, para permitir el cumplimiento de la CE 1935/2004.
- Adecuado para cartón estucado y papel.
- Asegúrese de que la obra impresa se seque lo suficiente antes de cada paso del procesamiento.
- Adecuado para su aplicación en sustratos de más de 115 g/m2. Los sustratos de menor gramaje pueden presentar distorsión o curvatura.
- Las temperaturas suministro deben mantenerse por debajo de los 35 °C

ENVASES Y ALMACENAJE

- Almacenar en envases originales sin abrir en condiciones libres de heladas (5-30°C).
- Vida útil: 12 meses, una vez abierto se debe usar rápidamente.
- Revuelva bien antes de usar.
- Evitar el bombeo excesivo sin consumo.
- No mezclar con otros barnices.
- Limpie el sistema con la solución de lavado

Envases de 25, 220 y 1050 Kg



www.asg-grafic.com

Barcelona C/ Cordelles, 20 – 08030 – Barcelona | Teléfono: 932661440 | Email: adm@asg-grafic.com

Madrid C/ Violeta, 32 - 28970 Humanes de Madrid (Madrid) | Teléfono: 916714011 | Email: adm.madrid@asg-grafic.com

Los datos aquí facilitados son lo más precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. ASG se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.